




NITRILE- CHEM 41-200



EIGENSCHAFTEN

- Handschuh mit Vollnitrilbeschichtung
- Beflocktes Baumwoll-Innenfutter
- Baumwollflockfutter optimiert den Tragekomfort
- Chlorierte Oberfläche
- Geeignet für nasse Arbeitsbedingungen
- Rutschfestes Profil für bessere Griffigkeit
- Hochflexibler Handschuh, der die Hand und den Unterarm vor verschiedenen Chemikalien schützt
- Geeignet für den Kontakt mit vielen Lebensmitteln
- Länge: 330 mm
- Dicke: 0,40 mm

Artikelnummer: 1.41.200.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Petrochemie
- Industrie
- Transport & Logistik
- Reinigungsdienste
- Schifffahrt
- Landwirtschaft

FARBE

Grün

GRÖSSEN

7/S bis 11/XL

VERPACKUNG

- 1 Paar pro Polybeutel
- 12 Paar pro Bündel
- 144 Paar im Umverpackung

EN 388:2016
+A1:2018



EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type A



EN ISO 374-5:2016



ISO 18889:2019



CE 0598
EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIONEN

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (POLYBEUTEL)	EAN-CODE 12 PAAR (BÜNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (UMVERPACKUNG)
7/S	1.41.200.07	8718249007231	8718249007248	8718249007255
8/M	1.41.200.08	8718249007262	8718249007279	8718249007286
9/L	1.41.200.09	8718249007293	8718249007309	8718249007316
10/XL	1.41.200.10	8718249007323	8718249007330	8718249007347
11/XXL	1.41.200.11	8718249007354	8718249007361	8718249007378



ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388:2016+A1:2018



4101X

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Schutz gegen mechanische Risiken

A = Abriebfestigkeit (0-4)
 B = Schnittfestigkeit (0-5)
 C = Reißfestigkeit (0-4)
 D = Stichfestigkeit (0-4)
 E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13977 (A bis F))
 F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)
 Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht komprimiert in der Originalverpackung gelagert werden. Setzen Sie die Handschuhe nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Achten Sie darauf, dass die Verpackung und die Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe wurden zertifiziert von: SATRA Technology Europe Ltd (Benannte Stelle Nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen

EN ISO 374-1:2016/Type A		
Chemikalie	EN 15523:2015 Permeationsstufe	
Methanol (A)	2	
Toluene (F)	1	
n-Heptane (J)	6	
40% Sodium Hydroxide (K)	6	
96% Sulphuric Acid (L)	3	
65% Nitric acid (M)	2	
99% Acetic acid (N)	3	
25% Ammonium hydroxide (O)	6	
30% Hydrogen peroxide (P)	6	
37% Formaldehyde (T)	6	

EN ISO 374-4:2019	
Cas nummer	Klasse
(A) 67-56-1	Primary alcohol
(J) 142-82-5	Saturated hydrocarbon
(K) 1310-73-2	Inorganic base
(L) 7664-93-9	Inorganic mineral acid, oxidizing
(M) 7697-37-2	Inorganic mineral acid, oxidizing
(N) 64-19-7	Organic acid
(O) 1336-21-6	Organic base
(P) 7722-84-1	Peroxide
(S) 7664-39-3	Inorganic mineral acid
(T) 50-00-0	Aldehyde

Resistenz gegen Bakterien, Pilze und Viren

Chemikalie	Durchschnittliche Degression %	
Methanol (A)	60.3	
Toluene (F)	86.0	
n-Heptane (J)	-10.3	
40% Sodium Hydroxide (K)	-4.9	
96% Sulphuric Acid (L)	81.5	
65% Nitric acid (M)	97.0	
99% Acetic acid (N)	86.9	
25% Ammonium hydroxide (O)	-5.9	
30% Hydrogen peroxide (P)	14.1	
37% Formaldehyde (T)	-8.4	

EN ISO 374-5:2016		
EN ISO 374-5:2016	Resistenz gegen Bakterien & Schimmelpilze	Resistenz gegen Viren
 VIRUS	PASS	PASS

EN ISO 374-1:2016 Permeatie niveaus zijn gebaseerd op de volgende doorlooptijden:

Leistungsstufe	1	2	3	4	5	6
Minimale Durchlaufzeiten (in min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

IHR LIEFERANT: