



LIQUID
PROOF




DEXTERITY



GRIP

NITRILE- CHEM 41-200



CARACTÉRISTIQUES

- Gant avec enduction nitrile intégrale
- Doublure en coton floqué
- La doublure en coton floqué optimise le confort de port
- Finition chlorée
- Convient aux conditions de travail humides
- Profil antidérapant pour une meilleure préhension
- Gant très souple qui protège la main et l'avant-bras contre divers produits chimiques
- Convient pour le contact avec de nombreuses denrées alimentaires
- Longueur : 330 mm
- Épaisseur : 0,40 mm

Numéro de l'article: 1.41.200.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Pétrochimie
- l'industrie
- Transport et logistique
- Services de nettoyage
- Transport maritime
- Agroalimentaire

COULEUR

Vert

TAILLES

7/S à 11/XL

EMBALLAGE

- 1 paire par sachet
- 12 paires par lot
- 144 paires par carton

EN 388:2016
+A1:2018



4101X



EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type A



AJKL MN OPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

ISO 18889:2019



G2

CE 0598

EN ISO 21420:2020

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	RÉF. ARTICLE	CODE EAN 1 PAIRE (SACHET)	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 144 PAIRES (CARTON)
7/S	1.41.200.07	8718249007231	8718249007248	8718249007255
8/M	1.41.200.08	8718249007262	8718249007279	8718249007286
9/L	1.41.200.09	8718249007293	8718249007309	8718249007316
10/XL	1.41.200.10	8718249007323	8718249007330	8718249007347
11/XXL	1.41.200.11	8718249007354	8718249007361	8718249007378

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016+A1:2018



4101X

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Protection contre les risques mécaniques

A = Résistance à l'abrasion (0-4)
 B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
 C = Résistance à la déchirure (0-4)
 D = Résistance à la perforation (0-4)
 E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
 F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

Attention : X = non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans leur emballage d'origine. Ne pas exposer les gants à la lumière directe du soleil. Veillez à ne pas endommager l'emballage et les gants lors de l'expédition.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants ont été certifiés par : SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body no. 2777), Bracetown Business Park, Cloness, Dublin D15 YN2P, Irlande.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez vous référer au site internet suivant : www.oxxa.work/doc

Protection contre les produits chimiques et les micro-organismes

EN ISO 374-1:2016/Type A		
	Chimie	EN 16523:2015 niveau de perméabilité
EN ISO 374-1:2016 /Type A AJJKLMNOPT	Methanol (A)	2
	Toluene (F)	1
	n-Heptane (J)	6
	40% Sodium Hydroxide (K)	6
	96% Sulphuric Acid (L)	3
	65% Nitric acid (M)	2
	99% Acetic acid (N)	3
	25% Ammonium hydroxide (O)	6
	30% Hydrogen peroxide (P)	6
	37% Formaldehyde (T)	6

EN ISO 374-4:2019	
Numéro de cas	Classe
(A) 67-56-1	Primary alcohol
(J) 142-82-5	Saturated hydrocarbon
(K) 1310-73-2	Inorganic base
(L) 7664-93-9	Inorganic mineral acid, oxidizing
(M) 7697-37-2	Inorganic mineral acid, oxidizing
(N) 64-19-7	Organic acid
(O) 1336-21-6	Organic base
(P) 7722-84-1	Peroxide
(S) 7664-39-3	Inorganic mineral acid
(T) 50-00-0	Aldehyde

ISO 18889:2019	
	 G2

Résistance aux bactéries, aux champignons et aux virus

Chimie	Dégradation moyenne %
Methanol (A)	60.3
Toluene (F)	86.0
n-Heptane (J)	-10.3
40% Sodium Hydroxide (K)	-4.9
96% Sulphuric Acid (L)	81.5
65% Nitric acid (M)	97.0
99% Acetic acid (N)	86.9
25% Ammonium hydroxide (O)	-5.9
30% Hydrogen peroxide (P)	14.1
37% Formaldehyde (T)	-8.4

EN ISO 374-5:2016		
EN ISO 374-5:2016	Résistance contre les bactéries et les champignons	Résistance aux virus
 VIRUS	PASS	PASS

EN ISO 374-1:2016 Permeatie niveaus zijn gebaseerd op de volgende doorlooptijden:

Niveau de performance	1	2	3	4	5	6
Temps d'exposition minimum (en mins)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

VOTRE FOURNISSEUR :