



LIQUID
PROOF



CHEMICAL
RESISTANT



GRIP

X-PRO-CHEM 51-900



Sanitized



CARACTÉRISTIQUES

- Gant entièrement recouvert de nitrile avec support en nylon (18 gauge)
- Double revêtement en nitrile sur le support en nylon avec par-dessus un troisième revêtement supplémentaire en mousse de nitrile sur la paume et le bout des doigts
- Le revêtement en nitrile triple couche est particulièrement flexible et assure une très bonne tenue
- La finition rugueuse de la paume de la main offre une excellente prise en main des objets secs, humides, gras et huileux
- Très confortable à porter grâce à son support en nylon souple
- Un gant très souple qui protège la main et l'avant-bras de nombreux produits chimiques
- Traitement Sanitized pour empêcher la prolifération des bactéries, réduire les odeurs et favoriser la sensation de fraîcheur
- Exempt de substances nocives selon la norme OEKO-TEX® 100
- Gant avec bordure festonnée (à enfiler)
- Longueur : 350 mm
- Épaisseur de la paume : 1,2-1,4 mm
- Épaisseur du dos et du dessus : 1,1-1,3 mm

Numéro de l'article : 1.51.900.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Pétrochimie
- Industrie
- Transport et Logistique
- Services de nettoyage
- Transport maritime
- Agriculture
- Métallurgie
- Offshore

COULEUR

Vert/noir

TAILLES

8/M à 11/XXL

EMBALLAGES

- 6 paires par lot
- 72 articles par carton

EN 388:2016
+A1:2018



4121X

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type A



AJKL MN OPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN 407:2020



X1XXXX

CE 0075
EN ISO 21420:2020

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUM. ARTICLE	CODE EAN 6 PAIRES (LOT)	CODE EAN 72 PAIRES (CARTON)
8/M	1.51.900.08	8718249069543	8718249069581
9/L	1.51.900.09	8718249069550	8718249069598
10/XL	1.51.900.10	8718249069567	8718249069604
11/XXL	1.51.900.11	8718249069574	8718249069611

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016+A1:2018



4121X

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Protection contre les risques mécaniques

A = Résistance à l'abrasion (D-4)
B = Résistance à la coupure par lame (D-5)
C = Résistance à la déchirure (D-4)
D = Résistance à la perforation (D-4)
E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)
Attention : X = non testé ou non applicable

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



abcdef

Protection contre la chaleur

A = Résistance à l'inflammabilité (D-4)
B = Résistance à la chaleur de contact (D-4)
C = Résistance à la chaleur convective (D-4)
D = Résistance à la chaleur radiante (D-4)
E = Résistance à de petites projections de métal en fusion (D-4)
F = Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (D-4)
Attention : X = non testé ou non applicable

Protection contre les produits chimiques et les micro-organismes

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A		
	Produits chimiques	EN 16523:2015 permeation level
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A A U K L M N O P T	Methanol (A)	2
	n-Heptane (J)	6
	40% d'hydroxyde de sodium (K)	6
	96% d'acide sulfurique (L)	3
	65% d'acide nitrique (M)	3
	99% Acetic acid (N)	2
	25% Ammonium hydroxide (O)	3
	30% de peroxyde d'hydrogène (P)	6
	37% de formaldéhyde (T)	6

EN 374-4:2019	
Numéro de cas	Classe
(A) 67-56-1	Alcool primaire
(J) 142-82-5	Hydrocarbure saturé
(K) 1310-73-2	Base inorganique
(L) 7664-93-9	Acide minéral inorganique, oxydant
(M) 7697-37-2	Acide minéral inorganique, oxydant
(N) 64-19-7	Acide organique
(O) 1336-21-6	Base organique
(P) 7722-84-1	Peroxyde
(S) 7664-39-3	Acide minéral inorganique
(T) 50-00-0	Aldéhyde

Résistance aux bactéries, aux champignons et aux virus

Produits chimiques	Dégradation moyenne en %
Methanol (A)	33.7%
n-Heptane (J)	-9.2%
40% d'hydroxyde de sodium (K)	-12.5%
96% d'acide sulfurique (L)	65.3%
65% d'acide nitrique (M)	53.1%
99% Acetic acid (N)	56.7%
25% Ammonium hydroxide (O)	29.5%
30% de peroxyde d'hydrogène (P)	18.5%
37% de formaldéhyde (T)	28.6%

EN ISO 374-5:2016		
EN ISO 374-5:2016	Résistance aux bactéries et aux champignons	Résistance aux virus
 VIRUS	RÉUSSI	RÉUSSI
EN 374-2:2019		
Test de fuite d'air - Réussi		Test de fuite d'eau - Réussi

EN ISO 374-1:2016 Les niveaux de perméation sont basés sur les temps suivants :

Prestatie niveau	1	2	3	4	5	6
Temps minimum(en min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : CTC (Notified Body nr 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, France.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

ARTICLES CONNEXES



NITRILE-CHEM 41-200
Art. n° 1.41.200.00



EGON 8226
Art. n° 7.78.226.00

